

パイロジン PX-6109 プライマーグレー



大島工業株式会社

1. 系 統 エポキシ変性シリコン系

2. 耐 熱 温 度 600℃

3. 特 徴

- 1) 低温度から高温域までの耐食性に優れている。
- 2) エポキシ変性シリコン樹脂のため、密着性に優れている。
また、特殊亜鉛末が分散されているため、耐食性が非常に高い。
- 3) 乾燥性が良く、作業性に優れている。
- 4) 急加熱、ヒートサイクル性が優れている。
- 5) 塩害仕様に適している。(2回塗り)

半長曝型下塗タイプ

4. 塗 料 性 状

項 目	内 容				
容 姿	一液型				
荷 姿	16kg				
色 相	グレー				
光 沢	—				
比 重 (20℃)	塗 料	1.48			
	揮 発 分	0.87			
粘 度 (20℃)	30秒 (F.C.#4)				
不 揮 発 分	59%				
乾 燥 時 間	温 度	5℃	20℃	30℃	40℃
	指 触	6H	2H	1H	30分
	乾 燥	常温乾燥			
	硬化乾燥	180℃×20分			
標 準 膜 厚	40μm (20μm×2)				
引 火 点	13℃				
発 火 点	432℃				
爆発限界 (下限~上限)	1.1vol%~7vol%				
貯 蔵 期 間	6ヶ月				

5. 塗 装 基 準

項 目	内 容				
下 地 処 理 (※1)	サンドブラスト Sa2.5 / SP-10				
	電 動 工 具 St3 / SP-3				
熟 成 時 間	—				
可 使 時 間	—				
塗 装 方 法	刷毛、エアレス塗装				
理 論 塗 布 量	98g/m ² /回				
使 用 シ ン ナ ー	パイロジン Bシンナー				
塗 装 条 件	塗 装 方 法	刷 毛 塗 り	エアレススプレー		
	希 積 率	0~5%	0~20%		
	標 準 使 用 量 (※2)	120~160g/m ² /回	156~200g/m ² /回		
	膜 厚	20μm	20μm		
	ウエット膜厚	62μm	62μm		
エアレス塗装条件	1次圧5kg/cm ² 以上 2次圧115kg/cm ² 以上				
	チップNo.419(グラコ)				
塗 装 間 隔	温 度	5℃	20℃	30℃	40℃
	最 小	24H	8H	6H	4H
	最 大	10日	10日	10日	10日

6. 曝 露 期 間

- (1) 1回塗 最低膜厚 20μm 1ヶ月~3ヶ月
- (2) 2回塗 最低膜厚 40μm 3ヶ月~6ヶ月

7. 注 意 事 項

- (1) 充分混合攪拌してご使用ください。
- (2) 長期曝露後の塗装間隔については、曝露期間に準じます。
- (3) 刷毛使用の場合、刷毛目が残る場合があります。

8. 関 連 法 規 則

項 目	内 容
危 険 物 表 示	第4類第1石油類
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤
有 害 物 質 表 示	キシレン、トルエン 1-ブタノール、エチルベンゼン マンガ、無機マンガ化合物
劇 物 表 示	—
特 定 化 学 物 質	—
法 定 貯 蔵 量	200L

※1) プラスト処理が標準です。電動工具の場合は、St3以上の処理を行ってください。 ※2) 標準使用量は、従来の実数値に基づき算出。

注) 上記塗料性状は標準を示すもので若干の変動があります。

注) 標準膜厚を目安に塗装を行ってください。表示している膜厚は下限膜厚でない事に注意してください。

2019/12/16改訂