

パイロジン

XZ-180-3



大島工業株式会社

1. 系 統 シリコン系
2. 耐 熱 温 度 600℃
3. 特 徴
- 1) 密着性が優れている。
 - 2) 耐熱防食性が優れている。
 - 3) 広範囲の耐熱性がある。

短曝型下塗タイプ

4. 塗 料 性 状

項 目		内 容			
容 姿		一液型			
荷 姿		5kg・20kg			
色 相		ブラック			
光 沢		—			
比 重 (20℃)	塗 料	1.68			
	揮 発 分	0.87			
粘 度 (20℃)		76KU			
不 揮 発 分		67%			
乾 燥 時 間	温 度	5℃	20℃	30℃	40℃
	指 触	6H	1H	45分	30分
	乾 燥	常温乾燥			
	硬化乾燥	150℃×30分			
標 準 膜 厚		50μm (25μm×2)			
引 火 点		25℃			
発 火 点		432℃			
爆発限界 (下限~上限)		1.1vol%~7vol%			
貯 蔵 期 間		6ヶ月			

5. 塗 装 基 準

項 目		内 容			
下 地 処 理 (※1)		サンドブラスト Sa2.5 / SP-10			
		電 動 工 具 St3 / SP-3			
熟 成 時 間		—			
可 使 時 間		—			
塗 装 方 法		刷毛、エアレス塗装			
理 論 塗 布 量		116g/m ² /回			
使 用 シ ン ナ ー		パイロジン Bシンナー			
塗 装 条 件	塗 装 方 法	刷 毛 塗 り	エアレススプレー		
	希 釈 率	0~5%	0~10%		
	標 準 使 用 量 (※2)	151~200g/m ² /回	198~260g/m ² /回		
	膜 厚	25μm	25μm		
	ウエット膜厚	63μm	63μm		
エアレス塗装条件		1次圧5kg/cm ² 以上 2次圧145kg/cm ² 以上 チップNo.419(グラコ)			
塗 装 間 隔	温 度	5℃	20℃	30℃	40℃
	最 小	8H	3H	2H	2H
	最 大	5日	5日	5日	5日

6. 曝 露 期 間

- (1) 1回塗 最低膜厚 25μm 5日間
- (2) 2回塗 最低膜厚 50μm 10日間

7. 注 意 事 項

- (1) 充分混合攪拌してご使用ください。
- (2) 曝露可能期間に気を付けて、上塗塗装を行ってください。
- (3) 輸出品の場合は、一粉末・一溶液別封タイプとなります。

8. 関 連 法 規 則

項 目	内 容
危 険 物 表 示	第4類第2石油類
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤
有 害 物 質 表 示	キシレン エチルベンゼン
劇 物 表 示	—
特 定 化 学 物 質	—
法 定 貯 蔵 量	1,000L

※1) プラスト処理が標準です。電動工具の場合は、St3以上の処理を行ってください。 ※2) 標準使用量は、従来の実数値に基づき算出。

注) 上記塗料性状は標準を示すもので若干の変動があります。

注) 標準膜厚を目安に塗装を行ってください。表示している膜厚は下限膜厚でない事に注意してください。

2019/12/16改訂